ADLER Soloplast STQ 16723 suiv.

Vernis combiné transparent pour meubles, formulé d'une combinaison de nitrocellulose et résine alkydique, de séchage rapide, qualité au pinceau, pour le particulier et le peintre professionnel.

DESCRIPTION DE PRODUIT

Généralités

Vernis transparent nitrocellulosique à base de solvants et de séchage rapide, d'ultérieure réticulation chimique pour le vernissage de meubles. Très bon pouvoir garnissant, fort soulignement des pores et bon soulignement d'aspect naturel du bois.

Caractéristiques particulières
Normes de contrôles



- **ÖNORM A 1605-12** (surfaces de meubles)
  Résistance aux actions chimiques: 1-B
- **ÖNORM S 1555** e/o **DIN 53160** Résistance à la sueur et à la salive
- Règlement français DEVL1104875A concernant le marquage des produits de revêtement pour le bâtiment relatif leur émission de substances volatiles nocives: A+

Domaines d'utilisation

Pour le vernissage de surfaces de meubles, quand est requise une bonne résistance. Domaines d'utilisation III à IV selon ÖNORM A 1610-12.

MODE D'EMPLOI

Indications d'application



- Remuer bien le produit avant l'emploi.
- Une température de prodoit, d'objet et ambiante d'au moins 15 °C est nécessaire.
- Tenir comptes de nos **Directes de travails pour les vernis nitrocellulosiques**".

Technique d'application



Au rouleau ou au pinceau (brosse plat souple)

Methode d'application	Au pinceau	Au rouleau
Diluant	Au besoin ADLER Nitro-Verdünnung sans carbures aromatiques 80001	
Viscosité (s) godet 4 mm, 20°C	23	23
Quantité d'application (g/m²)	Env. 60 – 100 par couche; Quantité max. pour l'ensemble des couches 450	
Consommation par couche (m²/kg)	Env. 10	

Le produit est livré prêt à l'emploi.

La forme, la qualité du support et l'humidité influient la consommation/le rendement. Par conséquent des valeurs exactes de consommation/rendement sont seulement possibles en faisant une application d'épreuve auparavant.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-301, Fax: 0043/5242/6922-432, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/utilisateur, toutefois elles exigent une adaptation individuelle aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi. La responsabilité de l'application et de l'emploi du produit livré incombe à l'acheteur/utilisateur, c'est pourquoi nous conseillons de vérifier l'aptitude du produit à l'aide d'un échantillon. Pour le reste, nos conditions générales de vente sont applicables. La présente édition remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications de conditionnement, teintes et degrés de brillance.

Temps de séchage
(à 23 °C et 50 % humiditér relatve d'air)

Ponçable et recouvrable	après env. 2 heures

Les valeurs citées doivent servir de référence. Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de la couche, de la température, de l'échange d'air et de l'humidité relative de l'air.

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils immédiatement après usage avec le diluant ADLER Nitro-Verdünnung sans carbures aromatiques 80001.

SUPPORT

Type de support

Bois feuillus et bois de conifères (bois massif, matériaux en bois plaqués, de particules en bois et de fibres en bois (avec revêtement))

Qualité de support

Le support doit être sec, propre, solide, sans graisse, ni cire, ni poussière de bois.

Prétraitement de support

Bois feuillus: Ponçage du bois: grain 150 – 180
Bois de conifères: Ponçage du bois grain 100 – 150

Pour les travaux de ponçage, utiliser un filtre anti-poussière P2.

Eliminer soigneusement la poussière de bois – spécialement des pores du bois.

CYCLE D'APPLICATION

Couche de fond

1 x ADLER Soloplast STQ qualité au pinceau 16723 ss.

Ponçage intermédiaire

Poncer la surface apprêtée légèrement avec grain 240 - 320. Éviter de poncer jusqu'au bois brut. Éliminer la poussière de bois.

Le ponçage intermédiaire doit avoir lieu immédiatement avant l'application du vernis de finition, pour garantir une adhérence intercouche.

Pour les travaux de ponçage utiliser un filtre anti-poussière P2.

Couche de finition

1 x ADLER Soloplast STQ (qualité au pinceau) 16723 ss.

Il est toujours conseillé effectuer la dernière couche de vernis en direction des fibres du bois.

Donné que ADLER Soloplast au pinceau 167236 ss. et un système à réticulation chimique ultérieure, l'intervalle entre la couche de fond et la couche de finition ne doit pas surpasser les 48 H (risque de soulèvement de vernis).

ENTRETIEN DU CYCLE DE VERNISSAGE COMPLET

Nettoyage avec ADLER Clean Möbelreiniger 96490 et Entretien avec ADLER Clean Möbelpflege 96491.

Veuillez respecter les fiches techniques de chaque produit.

INDICATIONS DE COMMANDE

Conditionnement

750 ml, 5 l

Degrées de brillance	G30 Mat	16723
	G50 Semi-mat	16725
	G70 Satiné	16727
	G100 Brillant	16730
Produits complémentaires	ADLER Nitro-Verdünnung aromatenfrei 80001 (diluant sans carbures aromatiques)	

AUTRES INDICATIONS

Délai de conservation/Stockage



Minimum 1 an dans emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30°C).

Données techniques	Viscositè à la livraison	env. 23 s selon DIN 53211 (godet 4-mm, 20°C)

Données techniques de sécurité

Veuillez tenir compte de la Fiche des données de sécurité correspondante ! La version actuelle peut être consultée sur le site internet **www.adler-lacke.com.**

Selon § 101 la Directive VbF le contenu nominal de liquides combustibles de la classe de risque 1 dans les récipients individuelles, dans la salle de vente avec libre prélèvement du client, ne doit pas surpasser le maximum de 1 litre. Pour cette raison il est nécessaire stocker le conditionnement de 5 l dans un dépôt autorisé VbF (et pas dans la salle de vente).

t.s.v.p.